BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 44412 울산광역시 중구 종가로 15(다운동) TEL (053)384-1910 FAX (053)384-1915

성적서번호 : TAK-2019-036192
대 표 자 : 손연호, 노연상
업 체 명 : (주)경동원 경주공장
주 소 : 경북 경주시 강동면 천강로 1095

접 수 일 자 : 2019년 02월 28일
시험완료일자 : 2019년 03월 15일

시 료 명 : 에스코트 NF-Ⅲ

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
밀도	kg/m³	-	356	KS F 2901 : 2008

※ 시험실 시험, 시험편수 : 1 개

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자기 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

원본대조필

Ryu Jihwan
작성자 : 유지환
Tel : 052-220-3173

Ki-Hyeok Chang
기술책임자 : 장기혁
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2019년 03월 15일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 44412 울산광역시 중구 종가로 15(다운동) TEL (053)384-1910 FAX (053)384-1915

성적서번호 : TAK-2019-036197
대 표 자 : 손연호, 노연상
업 체 명 : (주)경동원 경주공장
주 소 : 경북 경주시 강동면 천강로 1095

접 수 일 자 : 2019년 02월 28일
시험완료일자 : 2019년 03월 15일

시 료 명 : 에스코트 NF-Ⅲ

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
부착강도	N/mm^2	-	0.23	KS F 2902 : 2008

※ 시험실 시험, 시험편수 : 1 개

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

원본대조필

Ryu Jihwan
작성자 : 유지환
Tel : 052-220-3173

Ki-Hyeok Chang
기술책임자 : 장기혁
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2019년 03월 15일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)
TEL (053)384-1910 FAX (053)384-1915

성적서번호 : TAK-2019-036202
대 표 자 : 손연호, 노연상
업 체 명 : (주)경동원 경주공장
주 소 : 경북 경주시 강동면 천강로 1095

접 수 일 자 : 2019년 02월 28일
시험완료일자 : 2019년 03월 12일

시 료 명 : 에스코트 NF-Ⅲ

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
석면	%	-	검출안됨	EPA-600/R-93-116

* 석면
백석면 : 검출안됨
갈석면 : 검출안됨
청석면 : 검출안됨
트레몰라이트 석면 : 검출안됨
액티놀라이트 석면 : 검출안됨
안소필라이트 석면 : 검출안됨
* 시험방법 : EPA-600/R-93-116(Method for the Determination of Asbestos in Bulk Building Materials)
- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

원본대조필

Gwak Juhyeon
작성자 : 곽주현
Tel : 02-2092-3818

Chang-Seok Seong
기술책임자 : 정창석
Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2019년 03월 12일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

시 험 성 적 서

한 국 화 재 보 험 협 회 부 설
방 재 시 험 연 구 원

성적서번호 : G2018-0421

시점확인필 진본 2018/05/29 10:44:12 KST 방재시험연구원

우) 12661 경기도 여주시 가남읍 경충대로 1030 TEL) 031-887-6600 FAX) 031-887-6620

1. 의뢰인
   - ㅇ 업체(기관)명 : ㈜경동원 경주공장 대표자 손연호, 노연상
   - ㅇ 주 소 : 경상북도 경주시 강동면 천강로 1095
   - ㅇ 접수일자 : 2018. 5. 4
2. 시 료 명 : 에스코트 NF-Ⅲ
3. 시험일자 : 2018. 5. 24 ~ 2018. 5. 25
4. 시험용도 : 성능확인
5. 시험방법 : KS F 2903 : 2008 준용
6. 시험환경 : 온도 (21 ± 2) ℃, 습도 (50 ± 5) % R.H.
7. 시험결과 :

시 험 항 목	시 험 결 과	비 고
분 진 량	0.003 g	세부내용 : '시험내용' 참조

원본대조필

* 이 성적서의 내용은 시험 의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	실무자 성 명 : 여 한 승 (서명)	승인자(기술책임자) 성 명 : 최 동 호 (서명)

한 국 화 재 보 험 협 회 부 설
방 재 시 험 연 구 원 장

FPD03-03A(5) (210 x 297) ㎜

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HibqLyz+p7E=